



KALEKİM®
"Daima en iyisi"

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. A.Ş.
ESEN YURT YOLU ÜZERİ 3. KM NO:188 FİRUZKÖY, AVCILAR 34325 İSTANBUL
T 0212 423 00 18 (PBX) F 0212 423 31 88

Medya 6 01.2019

İzoLatex Plus



KALEKİM
SU İZOLASYON
ÇÖZÜMLERİ

İzoLatex Plus



kalekim.com.tr

KALEKİM®
"Daima en iyisi"

3024 İzolatex Plus

Tanımı

Çift bileşenli, çimento esaslı, ekstra elastik, tuzlara karşı etkin bir engel oluşturan su izolasyon harcı.

Ürün Özellikleri

Klor iyonlarına karşı yüksek dirence sahiptir.

Seramik kaplama veya şap öncesi ideal su izolasyon malzemesi.

İçme suyu depolarında kullanıma uygun.

Yüksek tutunma gücü ve ekstra elastik.

Fırça veya rulo ile pratik uygulama.

Uygulama Alanları

Havuz gibi daimi ıslak bölgelerde.

Su depolarında, ıslak hacimli mekanlarda (banyo).

Teras ve balkonlarda.

Temel ve perde duvarlarda.

Harekete (yaya-yük trafiği, esneme) maruz yüzeylerde.

Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine.

Ambalaj

Toz: 20 kg kraft torba.

Sıvı: 10 lt plastik bidon.

Teknik Özellikleri	(23°C ve % 50 Bağıl Nem'de)
Genel Bilgiler	
Görünüm	1. bileşen: Gri toz, 2. bileşen: Beyaz sıvı
Raf Ömrü (Toz ve Sıvı)	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri	
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı	10 lt sıvı / 20 kg toz
Kap Ömrü	3 saat
Tüketim	Ortalama 1,5 - 2 kg/m ² (1 mm kalınlık için)
Katlar Arası Bekleme Süresi	5 - 6 saat
Kullanıma Alma Süresi	3 - 7 gün
Performans Bilgileri	
Esneklik	Çok iyi
Çatlak Köprüleme (pr EN 14891)	≥ 0,75 mm
Klor İyonu Difüzyonu (ASTM C1202)	≤ 200 Coulomb
Su Geçirimsizlik	7 bar
Yapışma Mukavemeti	≥ 1,50 N/mm ²
Kapiler Su Emme Değeri (EN ISO 1062-3)	< 0,1 kg/m ²
Sıcaklık Dayanımı	(-40°C) - (+80°C)

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23°C ±2 sıcaklık ve %50 ±5 nemli ortam koşulları, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Kalekim teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

3024 İzolatex Plus



TSEK

BS 6920 Standardına göre içme suyu temasına uygunluğu, Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı tarafından test edilip, onaylanmıştır.
Bayındırlık Poz No: 04.477/2

KALEKİM®
"Daima en iyisi"