

Elastikor

Su İzolasyon Malzemesi

SU İZOLASYONUNDA YAPICI ÇÖZÜM!



Akrilik esaslı, tek bileşenli, su izolasyon malzemesi.



kalekim.com.tr

KALEKİM®
"Daima en iyisi"



Ürün Tanımı:

Akrilik esaslı, tek bileşenli, su izolasyon malzemesi.

Uygulama Alanları:

- > Beton, sıva, çimento levha, galvaniz, çinko, alüminyum, PVC, polyester, ahşap kaplı eğimli çatı ve terasların yalıtımında,
- > Binaların dış cephelerinin su yalıtımında,
- > Çatlaklar, saçak, baca dipleri gibi detayların yalıtımında.

Ürün Özellikleri:

- > Kullanıma hazır, fırça veya rulo ile kolayca uygulanabilir.
- > % 600 elastik.
- > Mükemmel su buharı geçirgenliği.
- > U.V. ışınlarına yüksek dayanımlı.
- > Kalecolor Renk Ustası'nın 144 renginde renklendirilebilir.

Yüzey Hazırlığı

- > Uygulama yapılacak yüzeyleri, adersans düşürücü gevşek tabakalar, toz, kir ve yağdan arındırınız. Tozuması giderilemeyen yüzeylerin üzerine şap dökülerek yüzeyin sağlamlaştırılması önerilir.
- > Yüzeyin sağlam ve kürünü almış olmasına dikkat ediniz.

- > Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve çatlaklar varsa TamirArt, KaleMastik veya 1'e 3 oranında ince kum ile karıştırılıp macun haline getirilmiş Elastikor ile düzeltiniz.
- > Uygulama öncesi yüzeye astar katı olarak 1'e 4 oranında su ile seyreltilmiş Elastikor sürünüz.

Uygulama Talimatı:

- > İzolasyon malzemesini karıştırınız, fırça veya rulo ile yatayda 3; dikeyde 2 kat uygulayınız. Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak 4 saat bekleyiniz.
- > Uygulamaya ara verildiği zamanlarda ambalajı kapalı tutunuz.
- > Geniş sathların güçlendirilmesi, parapet köşeleri, aydınlıklar, baca dipleri gibi birleşme yerleri ve çatlakların köprülendirilmesinde, Elastikor'u özel izolasyon filesi ile birlikte uygulayınız. Bu işlemi, astar kat uygulamasından sonra yapınız.
- > Yaya ve yük trafiğine maruz kalan yüzeyleri, şap, seramik gibi koruyucu bir kaplama malzemesi ile kaplayınız.

Uyarılar:

- > Gözle teması halinde bol su ile yıkayınız.
- > Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz
- > Ürüne herhangi bir katkı eklemeyiniz.
- > Ürünü donmaktan koruyunuz.

Ambalaj

- > 3 kg, 10 kg ve 20 kg'lık plastik kova.

Teknik Özellikleri (23°C ve % 50 Bağıl Nem'de)

Genel Bilgiler

Görünüm	Beyaz renkli sıvı
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Katlar Arası Bekleme Süresi	4 saat (20°C'de)
Kullanıma Alma Süresi	3 - 7 gün
Tüketim	Ortalama 1,5 kg/m ² (1 mm kalınlık için)
Uygulama (Dikey yüzeyde)	Kat sayısı 2 Toplam kalınlığı 0,75 - 1 mm
Uygulama (Yatay yüzeyde)	Kat sayısı 3 Toplam kalınlığı 1 - 1,5 mm
Çatlak Köprüleme (pr EN 14891)	≥ 0,75 mm
Esneklik	Çok iyi

Performans Bilgileri

Su Emme	0,050 kg / m ² h ^{1/2}
Sıcaklık Dayanımı	(-30°C) - (+80°C)

TSEK

Kalite Belgeleri: TSEK belgeli.
Bağındırlık Poz No: 04.509